FICHE TECHNIQUE

01.09.2026

Atacana temps de construction étanchéité

Film de construction entièrement autocollant. Antidérapant, imperméable et translucide.
Protège les éléments en bois avant et pendant la phase de construction.



Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR	NORME
Matériel de porteur	Non-tissé polypropylène avec revêtement spécial	
Adhésif sensible à la pression	Acrylate de dispersion modifié	
Couverture	Doublure en plastique indéchirable	
Largeur	1500 mm	
Longueur	50 m	
Grammage	200 g/m²	DIN EN 1849-2
Température de traitement	-5°C à +40°C	
Résistance à la température	-40°C à +80°C	
Valeur sd	6 m (± 1 m)	DIN EN 1931
Résistance au passage de l'eau	W1	DIN EN 1928
Comportement au feu	Classe E	EN 13501-1
Exposition extérieure	4 mois	
Stockage	frais et sec	
Condition préalable à une utilisation en toute sécurité	Le support doit être sec, fermé, plan, stable, exempt de poussière et de graisse et ne doit pas être antiadhésif. Avant le collage, les supports doivent être nettoyés et des tests d'adhérence effectués.	

Ces valeurs peuvent avoir des tolérances. Sauf indication contraire, les normes de l'industrie, les tolérances de matériaux et de performances s'appliquent.

ALMO GmbH
Zum Neidling 37/1
D-88630 Pfullendorf

ALMO